

MAXZO RUST TECH 2 IN 1

แมกโซ่ รัสท์เทค สีทาเหล็ก 2 IN 1

สีเคลือบเหล็กคุณภาพสูง เป็นทั้งสีทับหน้าและรองพื้นกันสนิมในตัว ผสมสารป้องกันสนิม Anti-Corrosive Pigment ให้คุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อน ยึดเกาะโลหะผิวมันได้ดีเยี่ยม เนื้อสีเข้มข้น หนาเนียนละเอียด ปกปิดพื้นผิวได้ดี แห้งเร็ว เก็บงานได้ไว ช่วยให้ประหยัดเวลา ประหยัดค่าแรง ประหยัดค่าสี " กระจ่างเดี่ยวครบ ไม่ต้องทาทองพื้น "



การใช้งาน

เหมาะสำหรับทาพื้นโลหะผิวมันทุกชนิด เหล็กกล้าวาไนซ์ เหล็กชุบซิงค์ สแตนเลส อลูมิเนียม เหล็กดำ แผ่นเมทัลชีท อลูมิเนียมอบ ไม้ฝา ไฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้อัด และไม้เทียมทุกชนิด ใช้ได้ทั้งงานตกแต่งภายใน และงานภายนอกอาคาร ที่ต้องตากแดด ตากฝน งานที่ต้องการความทนทานต่อการกระแทกและขีดข่วน ไม่เป็นฝุ่นขอลัด ไม่กรอบแตกกลายงา

คุณสมบัติของฟิล์มสี

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	: อะคริลิก
เฉดสี	: ดำ/ขาว /เทา /เงิน/น้ำตาล
ลักษณะฟิล์มสี	: ด้านเนียน
ความถ่วงจำเพาะ	: 1.10 - 1.20
ความหนืด (ที่อุณหภูมิ 25 ⁰ ซ)	: 70 - 75 เครบยูนิต
เนื้อสี (โดยปริมาตร)	: สีดำ / เทา 50.00 - 55.00 % : สีเงิน 55.00 - 60.00 % : สีขาว 65.00 - 70.00 %

ข้อมูลการใช้งาน

วิธีการทา	: แปรง / ลูกกลิ้ง/ เครื่องพ่น/ การชุบ
ความหนาของฟิล์มสีเมื่อแห้ง	: 35- 40 ไมครอน
การคลุมพื้นที่ (เนื้อที่ที่ทำได้)	: 40 - 45 ตารางเมตร / 1 แกลลอน / 1 เทียว
ระยะเวลาแห้ง (ที่อุณหภูมิ 30 ⁰ ซ)	แห้งสัมผัสได้ : 5-10 นาที แห้งทาทับได้ : 30 นาที แห้งใช้งานได้ : 3 - 4 ชั่วโมง

การผสมก่อนใช้งาน

- การทาดูด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมทินเนอร์ แมกโซ่ เบอร์ 210 ประมาณ 5 - 10 %
 - การใช้เครื่องพ่น ผสมทินเนอร์ ประมาณ 20 - 30 % ขึ้นอยู่กับแรงดันลมและขนาดหน้ากา หากสีเหนียวไปสามารถผสมทินเนอร์เพิ่มขึ้นได้
 - การชุบ ผสมทินเนอร์ แมกโซ่ เบอร์ 210 ประมาณ 30 - 40 %
- ** ไม่ควรผสมน้ำมันสนเพราะจะทำให้สีจับตัวกันเป็นลิ่ม และสีจะคนไม่เข้ากัน **

การเตรียมพื้นผิว

1. พื้นผิวเหล็กที่จะทาต้องสะอาดปราศจากน้ำมัน จะต้องเช็ดน้ำมันที่เคลือบบนผิวออกให้หมดก่อนทา
2. พื้นผิวเดิมที่เคยทาสีน้ำมันมาแล้ว ชัดด้วยกระดาษทรายหรือแปรงลวด กำจัดสีเก่าและสนิมออกให้หมดก่อนทา เช็ดทำความสะอาด
3. ไฟเบอร์ซีเมนต์ หรือไม้เทียมทุกชนิด เช็ดทำความสะอาดฝุ่นผง ออกให้หมดก่อนทาสี

ระบบการทาสี

1. ก่อนใช้งานคนเนื้อสีให้เข้ากัน ผสมทินเนอร์ตามอัตราส่วนของเครื่องมือที่จะใช้ คนให้เข้ากันดี ทาหรือพ่นสีแมกโซ่ รัสท์เทคบนพื้นผิวที่จะทาอย่างน้อย 2 เทียว เพื่อให้ครอบคลุมพื้นผิวได้ทั่วถึงได้ความหนาของฟิล์มสีที่สม่ำเสมอ
2. เว้นระยะเวลาให้สีที่ทาเทียวแรกแห้งสนิทก่อน ประมาณ 20 - 30 นาที จึงทาทับเทียวต่อไป
3. หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องให้ดียิ่งขึ้น สามารถทาทับเพิ่มได้อีก 1 - 2 เทียว ให้ได้ความหนาของฟิล์มสีตามที่ต้องการ



**ปลอดภัย...
ไร้สารโลหะหนัก 100%**

การสงวนสิทธิ์ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างบนนี้ได้นำมาโดยการทดลองและจัดทำขึ้นภายใต้สภาวะปกติ เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า